ASPEC
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CERTIFICADO Nº: 065
Data da Emissão: 18/11/2019

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW
Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA
Local da aplicação: MOZART

Concreteira : PARAIBA CONCRETO
Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional ( ) Bombeado (X)
Slump Especificado: 24 ± 3
Fck Especificado (MPa): 30

Responsável pela Moldagem: CONTRATANTE

Data de Ruptura(03dias): 21/10/2019
Data de Ruptura(28dias): 15/11/2018

NI - Não Informado

RESULTADOS OBTIDOS

Nº da Amostra	Volume (m³)	N° da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição	Slump Após Adi.	Local de Aplicação	03 Dias (MPa) C.P. IND.	03 Dias (MPa) Média	28 Dias (MPa) C.P. IND.	28 Dias (MPa) Média
C01	-	1833	18/10/2019	27,0	-	-	HÉLICE CONTÍNUA CONTENÇÃO DO MOZART 8 (ESTACAS DE 9M)	26,82	-	35,22	35,76
								-		36,31	
C02	-	1839	18/10/2019	27,0	-	-	HÉLICE CONTÍNUA CONTENÇÃO DO MOZART 8 (ESTACAS DE 9M)	26,34	-	37,22	37,09
								-		36,96	
C03	-	1840	18/10/2019	27,0	-	-	HÉLICE CONTÍNUA CONTENÇÃO DO MOZART 8 (ESTACAS DE 9M)	26,71	-	38,39	37,59
								-		36,79	
C04	-	1848	18/10/2019	27,0	-	-	HÉLICE CONTÍNUA CONTENÇÃO DO MOZART 8 (ESTACAS DE 9M)	25,16	-	33,81	34,75
								-		35,68	

Parâmetros Estatísticos

Fcj médio (MPa) =	36,30
Desvio Padrão (MPa)	1,29
Fck Estimado (MPa) =	35,33

Equipamento utilizado para realiazação do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL FORTEST
Capacidade: 200000 kgf **Valor Divisão:** 10,0 kgf

Comentários: **Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resistência característica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".**

Obs..: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.

Sebastião Batista dos Santos
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto
CREA 160396809-1

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB
CNPJ: 04.864.551/0001-54 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3
Fone: (83) 3245-2939 Cel.: (83) 8819-1901 – 9930-8299
Email: aspecjp@gmail.com