ASPEC
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CERTIFICADO Nº: 128
Data da Emissão: 03/09/2020

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW
Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA
Local da aplicação: LAJE

Concreteira : ALBECON
Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional ( ) **Bombeado (x)**
Slump Especificado: 12 ± 2
Fck Especificado (MPa): 50

Responsável pela Moldagem: EVERALBERTO

Data de Ruptura(03dias): 03/09/2020
Data de Ruptura(28dias):

RESULTADOS OBTIDOS

Nº da Amostra	Volume (m³)	N° da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição	Slump Após Adi.	Local de Aplicação	03 Dias (MPa)		28 Dias (MPa)	
								C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média
C01	8,0	24380	31/08/2020	12,0	-	-	LAJE	43,90 45,44	44,67		
C02	8,0	24381	31/08/2020	12,0	-	-	LAJE	49,66 46,01	47,83		
C03	8,0	24382	31/08/2020	14,0	-	-	LAJE	47,25 48,56	47,90		
C04	8,0	24384	31/08/2020	13,0	-	-	LAJE	48,97 47,82	48,39		
C05	8,0	24385	31/08/2020	14,0	-	-	LAJE	46,94 45,66	46,30		
C06	8,0	24387	31/08/2020	12,5	-	-	LAJE	48,08 48,92	48,50		
C07	8,0	24388	31/08/2020	12,0	-	-	LAJE	44,93 45,97	45,45		
C08	8,0	24390	31/08/2020	14,0	-	-	LAJE	46,98 45,59	46,29		
C09	8,0	24391	31/08/2020	13,5	-	-	LAJE	43,29 41,34	42,31		

Parâmetros Estatísticos

Fcj médio (MPa) =	#DIV/0!
Desvio Padrão (MPa)	#DIV/0!
Fck Estimado (MPa)	#DIV/0!

Equipamento utilizado para realiazação do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL FORTEST
Capacidade: 200000 kgf **Valor Divisão:** 10,0 kgf

Comentários: **Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resistência característica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".**

Obs..: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.

Sebastião Batista dos Santos
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto
CREA 160396809-1

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB
CNPJ: 04.864.551/0001-54 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3
Fone: (83) 3245-2939 Cel.: (83) 8819-1901 – 9930-8299
Email: aspecjp@gmail.com