ASPEC
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CERTIFICADO N°: 236
Data da Emissão: 04/06/2021

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW
Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA
Local da aplicação: *NÃO INFORMADO*

Concreteira : *NÃO INFORMADO*
Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional ( ) **Bombeado (x)**
Slump Especificado: -
Fck Especificado (MPa): -

Responsável pela Moldagem: CONTRATANTE

Data de Ruptura(07dias): 13/05/2021
Data de Ruptura(28dias): 03/06/2021

NI - Não Informado

RESULTADOS OBTIDOS

Nº da Amostra	Volume (m^3)	N° da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição Água	Slump Após Adi.	Local de Aplicação	07 Dias (MPa)		28 Dias (MPa)	
								C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média
C01	-	-	06/05/21	-	-	-	*NÃO INFORMADO*	14,08 13,69	13,89	20,09 20,54	20,31

Parâmetros Estatísticos

Fcj médio (MPa) =	20,31
Desvio Padrão (MPa)	0,32
Fck Estimado (MPa) =	20,08

Equipamento utilizado para realiazação do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL FORTEST
Capacidade: 200000 kgf **Valor Divisão:** 10,0 kgf

Comentários: **Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resistência característica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".**

Obs..: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.

CRC - REV. 03 (10/03/2021)

Sebastião Batista dos Santos
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto
CREA 160396809-1

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB
CNPJ: 04.864.551/0001-54 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3
Fone: (83) 3245-2939 Cel.: (83) 8819-1901 – 9930-8299
Email: aspecjp@gmail.com