

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW
Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA
Local da aplicação: PILARES - PAVIMENTO 28

Concreteira : POLIMIX
Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional () Bombeado (x)
Slump Especificado: 16 ± 3
Fck Especificado (MPa): 50

Responsável pela Moldagem: LAELSON

Data de Ruptura(03dias): 17/06/2021
Data de Ruptura(07dias): 21/06/2021
Data de Ruptura(28dias): 12/07/2021

RESULTADOS OBTIDOS

N° da Amostra	Volume (m³)	N° da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição Água	Slump Após Adi.	Local de Aplicação	03 Dias (MPa)		07 Dias (MPa)		28 Dias (MPa)	
								C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média
C01	7,5	10375	14/06/21	15,0	-	-	PILARES	26,61	27,36	32,19	31,57	40,93	40,57
								28,11		30,96		40,22	
C02	7,5	10382	14/06/21	16,0	-	-	PILARES	35,87	36,22	41,08	40,49	52,92	53,78
								36,57		39,90		54,64	
								33,90		38,24		48,99	
C03	7,5	10386	14/06/21	17,0	-	-	PILARES	32,10	33,00	39,68	38,96	47,67	48,33
								36,15		43,89		54,65	
C04	7,5	10391	14/06/21	16,0	-	-	PILARES	34,48	35,32	39,87	41,88	54,08	54,36
								36,70		43,54		53,57	
C05	7,0	10396	14/06/21	16,0	-	-	PILARES	37,55	37,13	42,66	43,10	54,97	54,27

Parâmetros Estatísticos


Fcj médio (MPa) =	50,26
Desvio Padrão (MPa)	5,98
Fck Estimado (MPa) =	45,78

Equipamento utilizado para realização do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL FORTEST
Capacidade: 200000 kgf Valor Divisivo: 10,0 kgf

Comentários: Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resistência característica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".

Obs.: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.

CRC - REV. 03 (10/03/2021)



Sebastião Batista dos Santos
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto
CREA 160396809-1

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB
CNPJ: 04.864.551/0001-54 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3
Fone: (83) 3245-2939 Cel.: (83) 8819-1901 - 9930-8299
Email: aspecjp@gmail.com