ASPEC
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CERTIFICADO Nº: 265
Data da Emissão: 22/09/2021

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW
Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA
Local da aplicação: PILARES PAV. 31 AO 32 / LAJE DO G-4

Concreteira : POLIMIX
Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional (x) **Bombeado ( )**
Slump Especificado: 16 ± 3
Fck Especificado (MPa): 50

Responsável pela Moldagem: INTERESSADO

Data de Ruptura(03dias): 27/08/2021
Data de Ruptura(07dias): 31/08/2021
Data de Ruptura(28dias): 21/09/2021

RESULTADOS OBTIDOS

Nº da Amostra	Volume (m³)	N° da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição Água	Slump Após Adi	Local de Aplicação	03 Dias (MPa)		07 Dias (MPa)		28 Dias (MPa)	
								C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média	C.P. IND.	Média
C01	7,5	11631	24/08/21	-	-	-	LAJE DO G-4 / PILARES PAV. 31 AO 32	49,21 47,55	48,38	53,30 53,80	53,55	61,55 60,50	61,03
C02	7,5	11634	24/08/21	-	-	-	LAJE DO G-4 / PILARES PAV. 31 AO 32	50,45 49,31	49,88	55,63 56,18	55,90	64,28 64,08	64,18
C03	6,0	4016743	24/08/21	-	-	-	LAJE DO G-4 / PILARES PAV. 31 AO 32	46,28 47,64	46,96	51,41 54,31	52,86	59,46 61,06	60,26
C04	6,0	11645	24/08/21	-	-	-	LAJE DO G-4 / PILARES PAV. 31 AO 32	45,08 47,17	46,13	51,90 51,31	51,61	62,42 62,04	62,23

Parâmetros Estatísticos

Fcj médio (MPa) =	61,92
Desvio Padrão (MPa)	1,71
Fck Estimado (MPa) =	60,64

Equipamento utilizado para realiazação do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL FORTEST
Capacidade: 200000 kgf **Valor Divisão:** 10,0 kgf

Comentários: **Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resistência característica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".**

Obs..: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.

CRC - REV. 03 (10/03/2021)

Sebastião Batista dos Santos
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto
CREA 160396809-1

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB
CNPJ: 04.864.551/0001-54 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3
Fone: (83) 3245-2939 Cel.: (83) 8819-1901 – 9930-8299
Email: aspecjp@gmail.com