

**RELATÓRIO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739:2018**

<b>Obra:</b> RESIDENCIAL DO S	<b>Concreteira:</b> - (x) IN-LOCO
<b>Interessado:</b> CONSORCIO COMUNIDADE DO S	<b>Marca/Tipo/Classe do Cimento:</b>
<b>Endereço:</b> RUA SEVERINO JOSÉ NASCIMENTO S/N, ROGER - JOÃO PESSOA - PB	<b>Marca/Tipo do Aditivo:</b> -
<b>Local da aplicação:</b> CENTRO COMUNITÁRIO	<b>Tipo do Concreto:</b> Convencional (x) Bombeado ( )
<b>Responsável pela Moldagem:</b> INTERESSADO	<b>Slump Especificado (cm):</b> -
	<b>Fck Especificado (MPa):</b> 30

**RESULTADOS OBTIDOS**

**Data de Ruptura(07dias):**  
12/11/2025

**Data de Ruptura(28dias):**  
03/12/2025

Nº da Amostra	Volume (m³)	Nº da Nota Fiscal	Data da Moldagem	Slump Real	Adição Água	Slump c/Ad	Local de Aplicação	07 Dias (MPa)		28 Dias (MPa)	
								C.P. IND.	C.P. IND.	C.P. IND.	C.P. IND.
C118	-	-	05/11/2025	16,0	-	-	ESPERA PILAR (P17/P18)	27,21	28,46	34,89	35,10
C119	-	-	05/11/2025	16,0	-	-	ESPERA PILAR (P5/P8)	28,88	27,67	35,16	32,72
C120	-	-	05/11/2025	16,0	-	-	ESPERA PILAR (P11/P16)	28,22	30,88	35,34	37,24

**Informações:**

<b>Diâmetro do CP (mm):</b>	100,0
<b>Altura do CP (mm):</b>	200,0
<b>Preparo do CP:</b>	Retífica

**Equipamento utilizado para realização do Ensaio:**  
Prensa ELETROHIDRÁULICA DIGITAL SOLOTEST - N° de Série: 7006  
**Capacidade: 100.000 kgf Valor Divisão: 10,0 kgf**

**Comentários:** Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 "para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. Toma-se como resistência (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à compressão".

**Observações:**

- \* Corpos de prova submetidos a cura submersa em tanques com solução saturada de hidróxido de cálcio, mantidos com temperatura no intervalo (27 ± 2)°C.
- \* Os resultados obtidos se referem apenas ao material submetido ao ensaio.
- \* Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório.

R-017-00

  
Sebastião Batista J. Silva dos Santos  
Eng.º Consultor em Geotecnia e Tecnologia do Concreto  
CREA 1616013303-PB

Av. Presidente Venceslau Bráz - 711 - Bessa - CEP: 58035-220, João Pessoa - PB  
CNPJ: 04.864.551/0001 I.M.: 87.100-1 I.E.: 16.134.056-3  
Cel.: (83) 98819-1901 – 99930-8299  
Email: aspecjp@gmail.com